

BESCHICHTUNG FÜR FENSTER & HOLZELEMENTE

Wasserbasierte Beschichtungssysteme – Zwischenbeschichtungen – deckend

Induline ZW-400

Wasserbasierter, deckender Isolierfüller für das Spritzverfahren



Anwendungsbereiche:

- Holz innen & außen
- Nadel- & Laubhölzer
- Maßhaltige Holzbauteile:
z. B. Fenster und Türen
- Haftgrund für Hart-PVC & blankes Aluminium

Mögliche Systemprodukte:

- Induline SW-900*
- Induline GW-201
- Induline GW-360
- Induline GW-306
- Induline DW-601

Eigenschaften:

- Gute Fülle auf der Fläche
- Sehr hohe Sicherheit gegen Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltsstoffe
- Sehr hohe Sicherheit vor Oberflächenstörungen aufgrund holzartspezifischer Inhaltsstoffe (z. B. Lärche)
- Schnelle Trocknung
- Gute Schleifbarkeit
- Sehr gute Haftung zum Untergrund
- Sehr gute Deckkraft

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit				
Ca. 150 ml/m² je Arbeitsgang (entspricht: Nassfilmstärke: Ca. 150 µm, Trockenschichtstärke: Ca. 70 µm)	weiß	Anz. Palette	96	22	4	1
		VPE	5 l	20 l	120 l	1.000 l
		Art.-Nr.	Eimer W	Eimer W	Fass K	Container K
		3900	■	■	■	■

Induline ZW-420

Wasserbasierte Zwischenbeschichtung mit Metallic-Effekt



Anwendungsbereiche:

- Maßhaltige Holzbauteile aus Nadelholz
- Holzwerkstoffplatten
- Innen und außen

Mögliche Systemprodukte:

- Induline SW-900*
- Induline GW-360 wenge
- Induline LW-720

Eigenschaften:

- Ausgeprägter Metallic-Effekt aufgrund spezieller, grobteiliger Aluminium-Pigmente
- Unkompliziert in der Applikation
- Sehr gute Ausrichtung der Aluminium-Pigmente
- Zur Erzielung gleichmäßiger Metallic-Oberflächen
- Feuchtigkeitsregulierend und haftvermittelnd

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit		
Auftragsmenge: Ca. 150 ml/m²		Anz. Palette	96	22
Nassfilmstärke: Ca. 150 µm		VPE	5 l	20 l
Trockenfilmdicke: Ca. 40 µm		Art.-Nr.	Eimer W	Eimer W
	weiß-aluminium (ca. RAL 9006)	3902	■	■
	Sonderfarbtöne	3903	■	■
	Mindestabnahme 5 l			