


BESCHICHTUNG FÜR FENSTER & HOLZELEMENTE

Wasserbasierte Beschichtungssysteme – Zwischen- & Schlussbeschichtungen – lasierend

Induline OW-810

Wasserbasierte Zwischen- & Schlussbeschichtung für eine geölte Optik von maßhaltigen Bauteilen zum Spritzen und Streichen



Anwendungsbereiche:

- Holz innen und außen
- Nadel- und Laubhölzer
- Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
- Geschützte Konstruktionen: z. B. Holz-Alu-Fenster
- Zwischen- und Schlussbeschichtung

Eigenschaften:

- Biozidfrei
- Schnelltrocknend
- Geölt wirkende, natürlich, matte Oberfläche
- Angenehme Haptik

Mögliche Systemprodukte:

- Induline SW-900*
- Induline GW-360
- Induline GW-306

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit			
125 - 150 ml/m ² je Arbeitsgang (entspricht Trockenschichtstärke: ca. 35 - 45 µm)		Anz. Palette	96	22	4
		VPE	5 l	20 l	120 l
		Art.-Nr.	Eimer W	Eimer W	Fass K
	farblos	3462	■	■	■
	Sonderfarbtöne	3461	■	■	

Induline NW-740/05

Wasserbasierter Natureffektack für maßhaltige Holzbauteile für die direkte oder indirekte Bewitterung

neu



Anwendungsbereiche:

- Für alle maßhaltigen Holzbauteile aus hellen Nadel- und Laubhölzern
- Fenster, Haustüren & Wintergärten
- Holz/Alu-Verbundkonstruktionen
- Pfosten-/Riegelkonstruktionen
- Natur-Farbtöne für direkte Bewitterung – Farblos für geschützte Konstruktionen
- Zwischen- & Schlussbeschichtung

Mögliche Systemprodukte:

- Induline SW-900* (3776)
- Induline GW-360 (3201)
- Induline GW-306 (3488)
- Induline ZW-504i (3453)

Eigenschaften:

- Tuchmatte Oberfläche mit sehr geringer Anfeuerung des Holzes: Das Holz sieht wie naturbelassen aus
- UV-Absorber reduzieren ein Nachdunkeln des Holzes
- Mit dem Plus an Kratzfestigkeit & Handcremebeständigkeit
- Oberflächen neigen nicht zum Aufglänzen
- Farblose Einstellung für geschützte Konstruktionen: Bestmöglicher Natureffekt
- Natur-Farbtöne für die direkte Bewitterung: Den jeweiligen Holzarten nachempfundene pigmentierte Varianten für natürliche Anmutung bei gutem UV-Schutz

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit			
Auftragsmenge: ca. 150-200 ml/m ² Nassfilmdicke: ca. 150-200 µm Trockenfilmdicke: ca. 40-55 µm		Anz. Palette	96	22	
		VPE	5 l	20 l	
		Art.-Nr.	Eimer W	Eimer W	
	weiß	7920	■	■	
	Sonderfarbtöne	7921 (Farbtonvorschläge s. Technisches Merkblatt bzw. Kollektion)	■	■	

Lasuren, Farben
u. a. Holzanstriche

Holzlacke & Beizen

Beschichtung für
Fenster & Holzelemente

Fugenmassen, Kleber
& Montageschäume

Holzschutz, Brandschutz
& Holzsanierung